

SILICANE FOND



LES + PRODUIT

- ▶ Stabilise les fonds par imprégnation et cristallisation
- ▶ Reminéralise les supports
- ▶ Favorise la tenue des finitions minérales minces

CONSUMMATION

- ▶ 0,1 à 0,2 L/m² en primairisation.
 - ▶ 0,02 à 0,06 L/m² en dilution de SILICANE PEINTURE selon la dilution et le support.
- (consommations de produit pur)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NFT 36 005
- ▶ FD T 30-808
- ▶ DTA et AT des systèmes PARISO

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon en plastique de 25 litres

CONSERVATION

- ▶ **12 mois** à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : PAREXGROUP S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

FAÇADES ISOLANTES
PAREXLANKO

DESCRIPTION

- Liquide destiné à la préparation des fonds minéraux, à utiliser pur ou en mélange avec SILICANE PEINTURE.

DOMAINE D'APPLICATION

- **SUPPORTS ADMISSIBLES**
 - Parois en béton banché (DTU 23.1)
 - Corps d'enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1)
 - Sous-enduits d'imperméabilisation PAREXLANKO
 - Couches de base armées hydrauliques des systèmes d'ITE de la gamme PARISO
 - Mortier d'interposition PARINTER RÉNOVATION
 - Anciennes peintures minérales adhérentes et en bon état.

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur des supports revêtus de peinture ou revêtements organiques.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liquide translucide composé de liant silicate de potassium en dispersion aqueuse et d'adjuvants spécifiques.
- **MVA** : 1 040 ± 100 kg/m³

PERFORMANCES

- Se référer aux Fiches Techniques des finitions dont la mise en œuvre intègre SILICANE FOND.

MISE EN ŒUVRE

- La préparation et l'application de SILICANE FOND dépendent de la nature du support et de la finition choisie.

Support / Finition : voir tableau ci-dessous.

PRÉCAUTION SPÉCIFIQUE

- Avant l'application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les parties vitrées.

OUTILLAGE

- Rouleau à poils longs
 - Brosse
- Nettoyer les outils à l'eau après application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser soigneusement le produit.
- Mélanger avec SILICANE PEINTURE ou diluer à l'eau si nécessaire (voir tableau).

APPLICATION

- Appliquer SILICANE FOND (pur ou mélangé) au rouleau ou à la brosse.
- **Temps d'attente avant application de la finition** : 24 h

CONSUMMATION

- 0,1 à 0,2 L/m² en primairisation.
- 0,02 à 0,06 L/m² en dilution de SILICANE PEINTURE selon la dilution et le support.

La consommation peut varier en fonction du relief du support et des pertes éventuelles à l'application.

Choix du régulateur en fonction du support et de la finition

| | Support minéral homogène | Support minéral hétérogène | Couche de base armée ITE |
|---|--|--|---|
| Silicane peinture | Pas de primaire | Optionnel : SILICANE FOND dilué à l'eau (1 volume de SILICANE FOND pour 3 volumes d'eau) | Pas de primaire |
| Silicane taloché fin Silicane taloché gros | SILICANE FOND dilué à l'eau (1 volume de SILICANE FOND pour 3 volumes d'eau) ou mieux mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE (1 volume pour 1 volume) | SILICANE FOND dilué à l'eau (1 volume de SILICANE FOND pour 3 volumes d'eau) ou mieux mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE (1 volume pour 1 volume) | Mélange SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE (1 volume pour 1 volume) |
| Calcfin Calcilisse | SILICANE FOND dilué à l'eau (1 volume de SILICANE FOND pour 3 volumes d'eau) | Non visées | Pas de régulateur ou mieux SILICANE FOND dilué à l'eau (1 volume de SILICANE FOND pour 3 volumes d'eau) |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- L'application préalable de SILICANE FOND sur couche de base armée ITE, avant l'application des finitions CALCFIN et CALCILISSE, est fortement conseillée par temps chaud et/ou vent sec.
- Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, gants...) est obligatoire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.